

Soledo[®]
Classic

Betonikylläste

Betonilattia pölyämättömäksi

C2 Hard™ litiumsilikaatti

Sekoitettava hyvin ennen käyttöä. Käyttövalmis betonilattioiden pölynsidonta-aine. Tiivistää ja kovettaa betonia tehden pölyämättömän ja kemikaaleja paremmin kestävä pinnan. Imeytyy betoniin 6 mm. Vesipohjainen, ympäristöystävällinen.

Ominaisuudet

- Nostaa betonilattian kovuutta yli 30 %
- Vähentää voimakkaasti kloridien ja veden imeytymistä betoniin
- Vähentää betonin syöpmistä jäätymisen/tiesuolan vaikutuksesta
- Ei muuta betonin ulkonäköä, ei jätä kuluva kalvoa betonin pintaan

Käyttökohteet

Uudet ja vanhat betonilattiat: autotallit, lastauslaiturit, varastohallit, maatalousrakennukset sekä betonisokkelit.

Käyttöohje

Käsittelyaine voidaan levittää uudelle betonilattialle heti hiertojen jälkeen. Paras lopputulos saavutetaan kuitenkin, kun uuden betonilattian annetaan kovetua vähintään 2-4 viikkoa ja pinta hiotaan tasaiseksi 60-100 karkeusisella hiekkapaperilla tai timanttilaikalla ennen kyllästämistä. Vanhat betonilattiat kunnostetaan ja puhdistetaan huolellisesti ennen käsittelyä.

Aine sumutetaan matalapainekannulla puhtaalle pinnalle kertakäsittelyinä. Betonipintaa pidetään käsittelyaineella märkänä 15-20 min. Huokosiin kohtiin ainetta lisätään, kaatojen kohdalla pinta pidetään märkänä harjaamalla. Lopuksi ylimääräinen imeytymätön aine poistetaan lastalla tai vesi-imurilla.

Suojattava jäätymiseltä. Käsittelylämpötila vähintään +5°C. Pinta on käyttövalmis heti kuivuttuaan, täydellinen suojateho muodostuu 14-21 vrk:ssa. Voidaan jälkikäsitellä.

Riittoisuus 5–10 m²/litra.


Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

Pakkauskoko 5 litraa

Valmistaja/Tillverkare

CRETE COLORS
INTERNATIONAL, LLC

Valmistuttaja/
Tillverkad av
Soledo Oy
Vanha Vaasantie 12
FI-33470 Ylöjärvi
Tel. +358 10 470 2790
www.soledo.fi



51



Soledo[®]
Classic

Betooni küllastusaine

Betoonpinnad tolmuabaks



C2 Hard™ liitiumsilikaat

Enne kasutamist korralikult segada. Kasutusvalmis betoonpõrandate tolmusidumisaine. Tihendab ja kõvendab betooni ning jätab tolmuabaks, kemikaale paremini talu- va pinna. Imendub 6 mm betoonkihti. Veepõhine, keskkonnasõbralik.

Omadused

- Tõstab betoonpõranda tugevust üle 30 %
- Vähendab märkimisväärselt kloriidide ja vee imendumist betoonpinda
- Vähendab betooni söövitust külmumisest või teesoolast tingitud mõjust
- Ei muuda betooni välimust, ei jäta betoonpinnale kulumisaldist kilekihti

KSegfge] aZSV

Uued ja vanad betoonpõrandad: garaažid, laadimis- sillad, laohooned, põllumajandushooned ning betoon- soklid.

KSegfge]gZ[e

Töötlusainet võib kanda uuele betoonpõrandale kohe pärast hoonimist(jm mehaanilist töötlemist). Parima lõpptulemuse saavutamiseks tuleks uuel betoonpinnal siiski vähemalt 2-4 nädalat kõveneda lasta ning enne küllastamist liivapaberiga (kareduselt 60-100) või teemantkettaga lihvida. Vanu betoonpõrandaid on vaja enne aine kasutamist ning töötlemist remontida ja hoolikalt puhastada.

Pihustage ainet madala pöörlemiskiirusega surve- kannuga puhtale pinnale. Piisab ühekordsest töötlemisest. Betoonpind tuleb ainega 15-20 min märjana hoida. Lisage ainet poorsetesse kohtadesse juurde, pinnakallete puhul tuleb pinna märjana hoidmiseks neid harjata. Lõpuks eemaldage imendumata aine ülejäägid kaabitsa, kellu või veeimuriga.

Kaitsta külmumise eest. Töötlemistemperatuur peab olema vähemalt +5°C. Pind on kohe pärast kuivamist pealeastutav, täielik kaitsetase saavutatakse 14-21 ööpäeva möödudes. Talub järeltöötlust.

Ainekulu 5–10 m² liitri kohta.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.

Pakendi suurus 5 liitrit

CRETE COLORS
INTERNATIONAL, LLC



Valmistuttaja/

Tillverkad av/Tootja

Soledo Oy

Vanha Vaasantie 12

FI-33470 Ylöjärvi

Tel. +358 10 470 2790

www.soledo.fi